

TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia[®] Kreativspachtel

Verwendung

SOPHIA Kreativspachtel ist ideal geeignet für hochwertige Glätte- und Marmorieretechniken an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Er ist ideal anwendbar zur optischen Betonung von Teilflächen, z. B. Wandspiegel, Sockel, Fenster- und Türeinfassungen u.ä. SOPHIA Kreativspachtel ist auch in Bädern und Feuchträumen einsetzbar. Geeignete Untergründe sind feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- und Gipsbasis, Beton, Gipskartonplatten sowie tragfähige Beschichtungen.

Eigenschaften

- ergibt sehr glatte Oberflächen mit mediterranem Flair
- Glanzgrad: matt bis glänzend, je nach Arbeitstechnik
- atmungsaktiv, feuchteregulierend
- abtönbar mit SOPHIA Color Plus Konzentraten
- auf „0“ ausziehbar

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, glatt, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet. Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit SYCOFIX Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit SYCOFIX MUR Super Haftspachtel zu füllen und zu glätten. Bei unebenen oder ungleichmäßig strukturierten Untergründen ist eine Ausgleichsspachtelung mit SYCOFIX Fertigspachtel erforderlich. Bei mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken verschmutzten Flächen ist mindestens ein Grundanstrich mit SYCOFIX Isolierweiß LF durchzuführen.

Verarbeitung

Grundsätzlich einen Voranstrich mit SYCOFIX Tapezier- und Putzgrund weiß durchführen, um eine farblich einheitliche und griffige Fläche zu erhalten. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 Stunden kann dann SOPHIA Kreativspachtel aufgetragen werden. Zum Anrühren von SOPHIA Kreativspachtel 2,2 Liter sauberes, kaltes Wasser bis zur vorgegebenen Markierung in den Eimer füllen. Anschließend den Spachtel langsam zugeben und unter Rühren vorzugsweise mit einem elektrischen Rührgerät zu einer homogenen, geschmeidigen Masse verarbeiten. Bei der Verwendung von elektrischen Rührgeräten sind niedrige Drehzahlen zu verwenden! Nun kann SOPHIA Kreativspachtel mit einem geeigneten Spachtel (Federspachtel oder Japanspachtel) auf den vorbereiteten glatten Untergrund in mindestens 2-3 Arbeitsgängen aufgebracht werden. Dabei den Spachtel dünn und kreuzweise (Fleckspachtelung) auftragen und scharf abziehen. Für eine lebendige Struktur den Ansatzwinkel ständig variieren. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis eine geschlossene Fläche entsteht. Wahlweise kann auch die erste Spachtelschicht vollflächig ausgeführt werden. Es wird nass in nass gearbeitet und es können je Arbeitsgang unterschiedliche Einfärbungen mit SOPHIA Color Plus Konzentraten verwendet werden. Für pastellfarbene Abtönungen müssen eine Flasche a

30 ml und für intensivere Farbtöne zwei Flaschen à 30 ml SOPHIA Color Plus Konzentrat zum angerührten Spachtel zugemischt werden.

Nach dem letzten Arbeitgang mittels Edelstahl-Glättkelle die Fläche leicht glätten.

Nach ca. 30 – 40 Minuten wird dann die Fläche mit einem Japanspachtel (möglichst aus Kunststoff) unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen oder unsystematisch kreuz und quer poliert. Dadurch entsteht eine glatte Fläche mit marmorisiertem Ambiente. Für das perfekte Gelingen empfehlen wir unser Anwendungsvideo auf youtube anzusehen!

Auftrag und Glättvorgang erfolgen von oben nach unten.

Die Trockenzeit beträgt ca. 48 Stunden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweise:

Es ist empfehlenswert, eine Probefläche von mindestens 0,5 qm anzulegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Vor der Beurteilung muss die Probefläche gut durchgetrocknet sein.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei, in gut geschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Ergiebigkeit

5 kg ausreichend für bis zu 2-3 m²

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Inhaltsstoffe

Marmormehle, Kalkdihydrat, Titandioxid, Additive

Kennzeichnung

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT

DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Verpackung

5-kg-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995907148