

Iso-Dicht-Band

multifunktional für außen

► Profiqualität

Merkmale


- UV-stabilisierte Spezialfolie
- Temperaturbeständig von -40° C bis +100° C
- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei
- Halogenfrei
- Klebkraft nach DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Kein Verspröden oder Austrocknen
- Rollenware

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar im Außenbereich
- Verarbeitbar ab -10° C

Anwendungsbereiche

- Dauerhafte Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen
- Winddichtes Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen
- Für Dachneigungen ab 10°



Iso-Dicht-Band

multifunktional für außen

Abmessung
60 mm x 25 m
Art.-Nr. 235 310 4

Einsatzbereich

- ▶ Innenausbau
- ▶ Dachausbau
- ▶ Trockenbau
- ▶ Sanierung

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung ist der Untergrund zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen im Untergrund bzw. im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden. Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen.

Hinweise

- ▶ Maximale Freibewitterung 12 Monate.
- ▶ Für den Sauna- und Schwimmbadbau nicht geeignet.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.Nr.
Iso-Dicht Klebedichtmasse	235 310
beko Cuttermesser	905 020 1



Technische Daten

Klebstoff	Acrylatdispersion, lösemittelfrei		
Dicke	ca. 0,3 mm		
Farbe	schwarz		
Verarbeitbar	ab -10° C		
Temperatur	beständig von -40° C bis +100° C		
Alterungsbeständig	sehr gut		
Klebkraft	ca. 35 N/25 mm (nach DIN EN 1939)		
Oberflächenspannung des Untergrunds	≥ 38 mN/m sollte vorliegen		
Lagerung	24 Monate, bei +15° C bis +25° C, rel. Luftfeuchte von 40 bis 60%; abgedeckt und originalverpackt		
Inhalt / Verpackung	60 mm x 25 m auf Rolle	10 Rollen/Karton	480 Rollen/Palette

