

# LK-Dicht

Dichtmasse für Lüftungskanäle

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Sehr gute Anfangshaftung
- Fungizide Ausstattung
- Breites Haftspektrum
- Alterungsbeständig
- Überstreichbar
- Lösemittelfrei
- Umweltfreundlich
- Nicht korrosiv
- Chemisch neutral
- Dauerelastisch
- Dehnfähig
- Siliconfrei
- Geruchsneutral

### Verarbeitungsvorteile

- Gute Haftung auch auf feuchten Flächen
- Mit Wasser verdünnbar
- Für normale Kartuschenpressen
- Gute Dosierbarkeit
- Einfache Verarbeitung

### Anwendungsbereiche

- Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen gemäß VDI 6022 geeignet
- Zur Abdichtung von verzinkten Stahlblechen im Lüftungskanal- und Anlagenbau
- Abluftanlagen in Großküchen



# LK-Dicht

## Dichtmasse für Lüfungskanäle

**Inhalt 310 ml**  
Art.-Nr. 230 505

### Einsatzbereich

- ▶ Lüftungsbau
- ▶ Klimatechnik
- ▶ Spenglerei
- ▶ Montagebetriebe

### Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, staub-, öl-, fett- und eisfrei sein. **beko LK-Dicht** bietet sehr gute Haftung u.a. auf Zinkblech, Kupfer, Messing, Aluminium und Holz. Dichtet auch gut auf feuchten Oberflächen. Nach Auftragen mindestens 4 Stunden vor Regen schützen. Nicht ausgehärtete Rückstände können mit Wasser entfernt werden. Vor der Verarbeitung Eigenversuche vornehmen.

### Hinweise

- ▶ Nicht geeignet für Fugen, die einer dauerhaften Wassereinwirkung ausgesetzt sind.
- ▶ Ungeeignet für PP, PE und PTFE.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

### Zubehör

	Art.Nr.
Kartuschenpresse Econo-Max	906 3310
beko Spachtel	200 248 01



### Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyacrylat	
<b>Verarbeitbar</b>	ab +5° C bis max. +50° C	
<b>Temperatur</b>	beständig von -30° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand)	
<b>Offene Zeit</b>	ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)	
<b>Aushärtung</b>	24 bis 48 Stunden je nach Temperatur	
<b>Farbe</b>	grau	
<b>Dichte</b>	1,5 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viskosität</b>	weichpastös	
<b>Haltbarkeit</b>	ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde	
<b>Lagerung</b>	bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen	
<b>Verpackung</b>	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

