

Acryl Dichtstoff

► Profiqualität

Merkmale

- Plastoelastisch
- Geruchlos
- Anstrichverträglich bzw. überstreichbar
- Hohe Haftfähigkeit
- Verbesserte Flankenhaftung
- Geringeres Schrumpfverhalten
- Geschmeidig in der Verarbeitung
- Lösungsmittel- und siliconfrei
- Phthalat- und halogenfrei
- Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- Hohe Alkalibeständigkeit



Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Sehr gut mit Wasser glättbar
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Standfestigkeit

Anwendungsbereiche

- Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton und Putz
- Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen

Phthalat-
frei



Acryl Dichtstoff

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 230 3xx

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glaser
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Trockenbau

Verarbeitung


Der Untergrund muss tragfähig, staub-, wachs- und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Risse keilförmig aufweiten. Bei stark saugenden Untergründen mit einer Mischung aus Wasser und **beko Acryl** (1:5) vorbehandeln. Die Fugen satt, ohne Lufteinschlüsse füllen und, wenn notwendig, glätten. Solange sich keine feste Oberflächenhaut gebildet hat, ist die Fuge vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden. Vor der Anwendung und dem Überstreichen sind Vorversuche durchzuführen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen und im Bereich von starkem Wasseraufkommen.

Hinweise

- ▶ Untergründe leicht anfeuchten.
- ▶ Nicht für Dehnungsfugen verwenden.
- ▶ Nach 24 Stunden bzw. im ausgehärteten Zustand überstreichbar.
- ▶ **beko Acryl transparent** erreicht erst nach der Aushärtung seine transparente Eigenschaft.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Kartuschenpresse Econo-Max	906 3310
beko Fugenspachtel-Set	200 3



Technische Daten

Farbe	weiß, grau, braun, schwarz	transparent
Basis	Acrylatdispersion	Acrylatdispersion
Hautbildezeit	ca. 15 Minuten bei +23° C	ca. 10 bis 20 Minuten bei +23° C
Aushärtung	ca. 1 mm/Tag	ca. 1 bis 2 mm/Tag
Dichte	ca. 1,66 g/cm ³	ca. 1,03 g/cm ³
Viskosität	pastös	pastös
Shore-A-Härte	ca. 30	ca. 20 +/-5
Dauerbewegungsaufnahme	ca. 10%	
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C	
Temperatur	beständig von -25° C bis +80° C (nach Aushärtung)	
Haltbarkeit	12 Monate, bei +5° C bis +30° C; vor Frost schützen!	
Verpackung	20 Stück/Karton - 1200 Stück/Palette	
Bestellnummern / Farben	230 300 weiß 230 310 grau 230 310 11 braun 230 310 10 schwarz	230 320 transparent

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2017.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:

