

novatic Isolierweiß KG13

Protective Coatings

Industrial Coatings

Automotive Coatings

Construction Coatings

Decorative Coatings

- ▶ Artikel Nummer: **KG13-0091A-OO**
- ▶ Referenzfarbton: ca. RAL 9010, weiß

- ▶ **High Solid**

- ▶ gut haftend
- ▶ gut isolierend
- ▶ schnelltrocknend
- ▶ spannungsarm
- ▶ nicht vergilbend

Produktbeschreibung:

Hochdeckende Spezialbeschichtung zur Isolierung von Wasser-, Nikotin- und Rußflecken sowie ähnlichen Verunreinigungen. Für alle mineralischen Untergründe wie Putz, Beton, Ziegel, Gips oder Mauerwerk sowie auf Gipskartonplatten oder Dispersionsfarben.

Anwendungsbereiche:

Verhindert ein Durchschlagen von genannten Verunreinigungen nach dem Tapezieren oder einem Dispersionsanstrich. Verhindert Salzausblühungen auf allen mineralischen Untergründen. Lösemittelhaltig, überstreichbar (Z.B. mit Wandfarben), weiß, matt, für innen, mild riechend, gut haftend, gut isolierend, nicht vergilbend, schnelltrocknend und spannungsarm.

Härter: n.a.

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	2 / 3

Verdünnung:

Material wird gebrauchsfertig geliefert. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Terpentin- Ersatz reinigen.

Technische Daten:

Flammpunkt:	24°C
Viskosität – Originalgebinde:	strukturviskos
Viskosität – bei Applikation:	strukturviskos
Dichte:	ca. 1,53 g/ml
Mischungsverhältnis:	n.a.
Verarbeitungszeit:	offen
Trockenschichtdicken:	nach Bedarf
Glanzgrad:	matt
Theoretische Ergiebigkeit:	ca. 7m ² / L
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g, Ib):	350 g/l(2010). Ist: ca. 340g/l
Temperaturbeständigkeit:	max. 80°C trockene Wärme

Trocknungszeiten:

Nach ca.1h staubtrocken, nach ca. 2h griffest, nach ca. 3h überarbeitbar.

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit:

+15°C bis +25°C, max. 85 % Luftfeuchte

Die Untergrundtemperatur muss mindestens +5°C bis maximal +25°C betragen. Bei niedrigen Temperaturen oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85% betragen.

Untergrundvorbereitung:

Feste, tragfähige Untergründe ohne Vorbereitung beschichten. Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Untergründen eine Grundbeschichtung mit novatic Tiefgrund LF aufbringen. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, tragfähig sowie frei von Trennmitteln sein. Lose Anstriche entfernen.

Applikationsdaten:

Streichen/Rollen: Verarbeitung in Lieferform

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mit dem Pinsel oder Rolle auf die zu isolierende Fläche auftragen. In den meisten Fällen reicht ein satter, gleichmäßiger Anstrich. Bei teilweise loser Verschmutzung kann der erste Anstrich bzw. das Auftragswerkzeug verschmutzt werden und daher ein zweiter Auftrag nötig sein. Bei rauhen Untergründen wird ein zweiter Anstrich nach vollständiger Durchtrocknung empfohlen. Kann bei Temperaturen bis zu +1°C verarbeitet werden. Novatic Isolierweiß ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Farben gemischt werden. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Terpentin- Ersatz reinigen.

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	3 / 3

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung /Betriebssicherheitsverordnung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen.

Lagerfähigkeit:

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. **Vor Hitze & Frost schützen!**

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500, Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten. Im flüssigen Zustand sind die Produkte wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie:

Hallesche Lackfabrik novatic GmbH • Julius-Ebeling-Strasse 2 • 06112 Halle (Saale) • Deutschland
Telefon: 0049 (0) 345 13 16 15 - 0 • Telefax: 0049 (0) 345 13 16 15 - 14 • E-Mail: halle@novatic.com