

# Technisches Merkblatt



## Anwendungsgebiet

- für Balkone, Terrassen und Laubengänge

## Produkteigenschaften

- hohe UV-Beständigkeit
- flexibilisiert
- wasserdampfdiffusionsfähig



## 1-komponentige, transparente Balkonversiegelung auf Polyurethanharzbasis

### Anwendungsgebiet

Versiegelung von abgechipten Beschichtungsflächen im Außenbereich, z.B. Balkone, Terrassen, Laubengänge usw.

### Produktbeschreibung

weber.tec 792 ist ein 1-komponentiges, feuchtigkeitshärtendes Polyurethanharz mit seidmattter Oberfläche.

### Produkteigenschaften

flexibilisiert  
hohe UV-Beständigkeit  
wasserdampfdiffusionsfähig  
lösemittelhaltig  
transparent

### Technische Werte

Auftragsdicke	ca. 0,15 mm - 0,2 mm
Aushärtezeit	max. 7 Tage
	begehbar nach 24 h, vollbelastbar nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur
Dichte	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 60 Min.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	ca. 6000
Reinigung	weber.sys 992

### Qualitätssicherung

weber.tec 792 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

### Allgemeine Hinweise

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Die Untergrundtemperatur muss mind. 3°C über der Taupunkttemperatur liegen.

Die relative Luftfeuchte muß während der Verarbeitung mind. 50 %, max. 85 % betragen.

### Besondere Hinweise

Bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Reaktionsharzen ist zu beachten, dass während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung,

# Technisches Merkblatt



d.h. mehrfachen Luftwechsel, gesorgt wird.

Inhaltsstoffe aus organischen Substanzen und Chemikalien gegen die das Material beständig ist (z.B. Blätter, Tee, Desinfektionsmittel), können zu Farbtonveränderungen in der Beschichtung führen. Die Funktionsfähigkeit wird durch diese optische Veränderung nicht beeinflusst.

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

## Verarbeitung

### Vorarbeiten:

Die zu versiegelnde Oberfläche muss trocken, sauber, frei von haftungsmindernden Substanzen, z.B. Öle und Fette sowie staubfrei sein.

### Mischen:

**weber.tec 792** wird verarbeitungsfertig geliefert.

Die Gebinde sind mit einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Rührpaddel sorgfältig aufzurühren.

### Verarbeitung:

Das gut aufgerührte Material wird als Versiegelung auf die erhärtete und mit Farbchips abgestreute Beschichtung **weber.tec 790** bzw. **weber.tec 791** in einem Arbeitsgang gleichmäßig mittels kurzflooriger Rolle aufgetragen.

--

## Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 0,2 mm Schichtdicke :	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------

## Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Dose	1,5 kg	

## Produktdetails

### Auftragswerkzeug:

Rolle

### Farbe:

Transparent

### Lagerung:

Bei luftdichter, nicht unter + 10 °C bis max. + 20 °C Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material min. 8 Monate lagerfähig.

# Technisches Merkblatt

